

VOCI DI CAPITOLATO 12

TRATTAMENTO DEL MARMO ANTICATO

elenco prezzi unitari
un. Mis. prezzo unitario

MA1) PULITURA DELLA SUPERFICIE

Pulitura della superficie in marmo anticato, previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente disincrostante a base di acidi tamponati tipo Fila Deterdek diluito 1:5, azione meccanica di monospazzola dotata di disco marrone o spazzolone, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua.

mq € 4,50

MA2) PROTEZIONE ANTIMACCHIA

Protezione antimacchia del marmo anticato da effettuarsi mediante stesura di prodotto idro-oleorepellente tipo Fila MP/90, mediante pennellessa o vello spandicera.

mq € 4,50

MA3) CERATURA DI PROTEZIONE

Ceratura di protezione da effettuarsi dopo 24 ore da MA2, tramite stesura uniforme, con straccio o spugna, di cera naturale in pasta tipo Fila Marmocera o Fila Ecocera, lucidatura con panno di lana o lucidatrice dopo 8 ore.

mq € 3,75

MA4) CERATURA DI FINITURA

Ceratura di finitura da eseguirsi dopo 8 ore da MA3, tramite applicazione con straccio o spandicera di due mani di cera liquida semiriducibile tipo Fila Stonewax.

mq € 3,00

TOTALE

MQ € 15,75

N.B. La variabilità del costo del lavaggio iniziale dipende dalle condizioni del cantiere.

Solo un sopralluogo immediatamente prima del trattamento può determinare con precisione l'entità dell'intervento.

Per quanto riguarda particolari da lavorare a mano come gradini, corrimano etc. il prezzo di cui sopra è da intendersi a metro lineare. Per i battiscopa il costo varia a seconda dell'intervento.