

VOCI DI CAPITOLATO 14

TRATTAMENTO DELLE PIETRE NATURALI LOCALI

elenco prezzi unitari
un. Mis. prezzo unitario

PL1) PULITURA DELLA SUPERFICIE

Pulitura della superficie in pietra naturale da effettuarsi mediante detergente a base acida tamponato tipo Fila Deterdek diluito 1:10, da distribuirsi sulla superficie pochi metri per volta, cui far seguire azione meccanica con spazzolone o monospazzola munita di disco marrone, risciacquo con acqua e aspirazione con aspiraliquidi.

Nel caso di pietre molto sensibili agli acidi (tipo pietre calcaree o ardesia nera) utilizzare un prodotto alcalino tipo Fila PS/87 diluito 1:10 con le stesse modalità.

mq € 4,75

PL2) PROTEZIONE ANTIMACCHIA

Protezione antimacchia delle pietre naturali da effettuarsi mediante stesura di prodotto idro-oleorepellente tipo Fila Fob o W/68, mediante pennellessa o vello spandicera.

mq € 5,00

PL3) CERATURA DI FINITURA

Ceratura di finitura da eseguirsi dopo 8 ore da PL2 tramite applicazione con straccio o spandicera di due mani di cera liquida semiriducibile tipo Fila Stonewax, o cera liquida autolucidante tipo Fila Longlife.

mq € 4,25

TOTALE

MQ € 14,00

N.B. La variabilità del costo del lavaggio iniziale dipende dalle condizioni del cantiere.

Solo un sopralluogo immediatamente prima del trattamento può determinare con precisione l'entità dell'intervento.

Per quanto riguarda particolari da lavorare a mano come gradini, corrimano etc. il prezzo di cui sopra è da intendersi a metro lineare. Per i battiscopa il costo varia a seconda dell'intervento.