

VOCI DI CAPITOLATO 20

TRATTAMENTO DEL LEGNO CON FINITURA AD OLIO

elenco prezzi unitari

un. Mis. prezzo unitario

L01) IMPREGNAZIONE DI BASE

Impregnazione di base del legno da effettuarsi sulla superficie ben levigata con carta smeriglio a grana fine 180 o superiore e ripulita dei residui con acquaragia dearomatizzata tipo Fila Solv.

Con pennello o vello di lana, viene steso un sottile strato di una miscela di oli vegetali in base solvente limonene e acquaragia dearomatizzata tipo Fila Parquet Base, nella tonalizzazione voluta (bianco per finiture tipo "spazzolato", neutro per far risaltare la venatura naturale del legno, rosso, castagno o noce per tonalizzare cromaticamente).

Rimozione di eventuali residui entro mezz'ora dall'applicazione utilizzando stracci puliti o pannocarta. Si può effettuare questa operazione utilizzando una monospazzola munita di disco rosso.

mq € 5,50

LO2) FINITURA AD OLIO

Finitura del legno ad olio da effettuarsi 24 ore dopo LO1 tramite applicazione di una seconda mano della miscela di oli vegetali in tonalita' neutra tipo Fila Parquet Base Neutro, rimozione del residuo entro 20-30 minuti con straccio o carta assorbente in modo da lasciare la superficie perfettamente asciutta.

Per uniformare grandi ambienti si può passare con monospazzola munita di disco rosso o bianco.

Per una maggiore brillantezza finale effettuare l'applicazione di una mano di manutentore a base di oli vegetali in solvente agrumato tipo Fila Parquet Nature mediante straccio di tipo "scozzese", strofinando sino a completa asciugatura.

mq € 8,00

TOTALE

MQ € 13,50