

VOCI DI CAPITOLATO 21

TRATTAMENTO DEL LEGNO CON FINITURA A CERA

elenco prezzi unitari

un. Mis. prezzo unitario

LC1) IMPREGNAZIONE DI BASE

Impregnazione di base del legno da effettuarsi sulla superficie ben levigata con carta smeriglio a grana fine 180 o superiore e ripulita dei residui con acquaragia dearomatizzata tipo Fila Solv.

Con pennello o vello di lana, viene steso un sottile strato di una miscela di oli vegetali in base solvente limonene e acquaragia dearomatizzata tipo Fila Parquet Base, nella tonalizzazione voluta (bianco per finiture tipo "spazzolato", neutro per far risaltare la venatura naturale del legno, rosso, castagno o noce per tonalizzare cromaticamente).

Rimozione di eventuali residui entro mezz'ora dall'applicazione utilizzando stracci puliti o pannocarta. Si può effettuare questa operazione utilizzando una monospazzola munita di disco rosso.

mq € 5,50

Finitura del legno a cera da effettuarsi 24 ore dopo LC1 con stesura uniforme di un leggero strato di cera solida naturale tipo Fila Parquet Solid con panno o spugna, oppure tipo Fila Parquet Hot se la stesura avviene a caldo con monospazzola munita di fornello scaldacera.

Qualora il legno apparisse ancora secco si effettua una seconda applicazione della stessa cera con le medesime modalità.

Ad asciugatura avvenuta (8 ore), lucidatura con panno di lana o con monospazzola munita di disco beige.

mq € 8,40

TOTALE MQ € 13,90