

VOCI DI CAPITOLATO 3

TRATT. DEL COTTO ESTERNO CON IDROREPELLENZA

elenco prezzi unitari
un. Mis. prezzo unitario

CE1) PULITURA DELLA SUPERFICIE

Pulitura della superficie in cotto, previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua, effettuata mediante utilizzo di detergente disincrostante a base di acidi tamponati tipo Fila Deterdek diluito 1:5, azione meccanica mediante monospazzola dotata di disco marrone o spazzolone, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua.

Nel caso di sporco di cantiere particolarmente intenso le stesse operazioni si effettuano mediante utilizzo di un disincrostante acido più forte tipo Fila PH/0.

mq € 4,50

CE2) PROTEZIONE IDROREPELENTE

Protezione idrorepellente del cotto da effettuarsi a superficie perfettamente asciutta (7-15 gg. dopo il lavaggio) mediante stesura di impermeabilizzante poli-silossanico idrorepellente antisalnitro a base solvente tipo Fila ES/82, o con il tipo in base acqua Fila HP/98, compiuta con pennellessa o con pompa airless, in due mani distanziate 24 ore una dall'altra nel caso del Fila ES/82, in due o più mani distanziate tra loro alcune ore, nel caso del Fila HP/98.

Il prodotto in base acqua sopporta condizioni di umidità residua.

mq € 6,50

TOTALE

mq € 11,00

TRATT. DEL COTTO ESTERNO CON IDRO-OLEOREPELLENZA

elenco prezzi unitari
un. Mis. prezzo unitario

CEo1) PULITURA DELLA SUPERFICIE

Come CE1

€ 4,50

CEo2) IMPREGNAZIONE DI BASE IDROREPELENTE

Impregnazione di base del cotto da effettuarsi a superficie perfettamente asciutta (7-15 gg. dopo il lavaggio) mediante stesura di impermeabilizzante poli-silossanico idrorepellente antisalnitro in base solvente tipo Fila ES/82, oppure a base acqua tipo Fila HP/98, con pennellessa o pompa airless.

Il prodotto in base acqua sopporta condizioni di umidità residua.

Se il cotto non presenta salnitro si può stendere una mano di W/68 o Fila Fob.

mq € 3,50

CE3) IMPREGNAZIONE OLEOREPELENTE

Impregnazione oleorepellente da effettuarsi 24 ore dopo CEo2 mediante applicazione di prodotto a base di resine fluoro-carboniche disperse in solvente tipo Fila FOB, oppure in base acqua tipo Fila W 68, tramite stesura con pennellessa o pompa airless.

Il prodotto in base acqua sopporta condizioni di umidità residua.

mq € 5,00

TOTALE

mq € 13,00

N.B. La variabilità del costo del lavaggio iniziale dipende dalle condizioni del cantiere.

Solo un sopralluogo immediatamente prima del trattamento può determinare con precisione l'entità dell'intervento.

Per quanto riguarda particolari da lavorare a mano come gradini, corrimano etc. il prezzo di cui sopra è da intendersi a metro lineare. Per i battiscopa il costo varia a seconda dell'intervento.